

H F512x

# Polyfin Verbundblech

Schichtenaufbau:	Unterseitige Schutzlackierung Verzinktes Stahlblech, Dicke 0,6 mm Oberseitige Kunststoffbeschichtung in einer Stärke von 0,8 mm, in den Farben hellgrau, schwarz oder weiß
Gesamtdicke:	ca. 1,4 mm
Abkantwinkel:	< 315°
Zwischenwinkel:	> 45°
Abkantlänge:	≥ 15 mm

## Balení

<b>POLYFIN Verbundblech Tafeln</b> <b>1,0 m x 2,0 m</b>	Farbe Oberseite	Verpackungseinheiten	Einheit
HF5121	hellgrau	30 Tafeln / Palette	m <sup>2</sup>
HF5120	weiß	30 Tafeln / Palette	m <sup>2</sup>
HF5122	schwarz	30 Tafeln / Palette	m <sup>2</sup>
Gewicht: ca. 12 kg / Tafel			
<b>POLYFIN Verbundblech Coils</b> <b>Länge = 30,0 m, Breite = 1,0 m</b>	Farbe Oberseite	Verpackungseinheiten	Einheit
HF5125	hellgrau	4 Coils / Palette	m <sup>2</sup>
HF5124	weiß	4 Coils / Palette	m <sup>2</sup>
HF5126	schwarz	4 Coils / Palette	m <sup>2</sup>
Gewicht: ca. 180 kg / Coil			

Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty odpovídající statistické kontrole jakosti a vztahují se k datu výroby. Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe. Závaznost nemůže být z údajů odvozena. Uživatel musí posoudit a zabezpečit, zda je výrobek v daném případě vhodný, a že disponuje platnou verzí technického listu.

**Technické změny vyhrazeny.**

Pokyny pro skladování: Skladování v originálním balení. Chraňte před slunečním zářením (UV) a extrémními vnějšími vlivy jako jsou např. extrémní teploty a vlhkost. V chladném období nutno skladovat minimálně 12 hodin před aplikací při teplotách vyšších než +5°C.

Vývoj, výroba a odbyt našich výrobků se řídí požadavky systému kvality DIN EN ISO 9001. "